

SCHEDA TECNICA PAVIMENTO SPC EFFETTO LEGNO

COSTRUZIONE: 1° strato: materassino insonorizzante IXPE 1 mm; 2° strato: SPC (Carbonato Di Calcio - Pietra Calcare - 75% + Cloruro Di Polivinile (PVC) 23% + Plastificanti 2%) 4 mm; 3° strato: Strato PVC effetto legno 0.15 mm; 4° strato: Strato di Usura in polivinilcloruro (PVC) 0.55 mm; assi misura 1220x181x5.7mm, incastro a click Unilin sui quattro lati per posa a secco con tappetino incorporato su qualsiasi sottofondo, plance con bordo angolo vivo, plance prefinite opache leggermente spazzolate

prove di tipo eseguite dal CSI S.p.A. laboratorio certificazione e testing (gruppo IMQ), organismo notificato UE no. 0497, V.le Lombardia 20, 20021 Bollate MI

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Bfl-s1 (classe di reazione al fuoco richiesta per aree pubbliche)	UNI EN 13501-1:2019
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Tenuta all'acqua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Scivolosità	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elettrico	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Conduttività termica	0,103 W/m°K	EN 14041:2004/AC:2006
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	EN 14041:2004/AC:2006



Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY

Tel: +39 329 1739900

Skype: lope76

E-mail: bambootime@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com/bambootime/pavimento-spc

ALTRE CARATTERISTICHE:

Prestazione	Standard	Risultato
Stabilità Dimensionale dopo Esposizione a Calore	ASTM F2199-20	lato lungo -0.07% valore di arricciatura 0.27 mm, lato corto -0.02% valore di arricciatura 0.61 mm
Stabilità Dimensionale	ISO 23999	≤ 0.15% (uso commerciale)
Resistenza al Calore	ISO 105-B02:2014	≥ grado 6
Resistenza del Colore alla Luce	ISO 105-B02: Metodo 3A	≥ grado 6
Resistenza all'abrasione	EN 13329:2016	AC3 (uso residenziale intenso / uso commerciale moderato)
Resistenza all'impatto	EN 13329:2016	≥ 1600 mm
Migrazione Elementi	EN 71-3:2019	PASS
Resistenza Termica	EN 12664:2001	R = 0.04 m ² K/W
Emissione di Formaldeide	EN 717-1	E1 (< 0.125 mg HCHO/m ³)
Emissione VOC	ISO16000	Classe A+
Propensione Elettrostatica	EN 1815	≤ 2 kV
Densità	ISO 23996	circa 2000 kg/m ³
Abbattimento Acustico	ISO 10140-1	15 dB

www.pavibamboo.com/bambootime/pavimento-spc

LOPE S.A.S. DI LORENZO PERACCHIO

Registro delle Imprese di Torino – R.E.A. 1246483 – c.f. e p.i. 11862550016

Codice Univoco SDI W7YVJK9



The mark of
responsible forestry
FSC® C002685