

CARATTERISTICHE TECNICHE BAMBOO PRESSATO USO NORMALE

Tipo di prova	Richiesto	Valore rilevato	Conformità SI' / NO	Norma
Massa volumica	800 kg/m ³	1000 kg/m ³	SI'	ISO 21629-1:2021
Reazione al fuoco	Dfl-s1	Cfl-s1 (classe di reazione al fuoco richiesta per aree pubbliche)	SI'	UNI EN 13501-1
Emissione di formaldeide	E1	E1	SI'	EN ISO 12460-3:2015
Conduttività termica	0,17 W/m ^{°K}	0,24 W/m ^{°K}	SI'	EN ISO 10456
Durabilità biologica	Classe 1 – Classe 5	Classe 1	SI'	EN 335-1 e 2
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	< 5 ppm	SI'	EN 14342:2005 + A1:2008